

# TIETOKORTTI ESIMERKKI 1.

Tietokortti sisältää valokuvan näytteestä, tiedon pohjamateriaalista, kaikki käytetyt reseptit sekä työprosessin kuvauksen.

**Boldatut = tieto täytyy löytyä**

*Kursiivi = esimerkki*

## Malliston nimi

## Oma nimesi

## Mallin (näytteen) nimi

### Materiaali:

CO 100%, satiini

### Tekniikat:

Päällemenovärjäys kattilassa  
Kankaanpaino reaktiiviväreillä  
Kankaanpaino pigmenttiväreillä

Värikuva näytteestä.

### Resepti 1.

#### Kattilavärjäys

**Liemisuhde:** 1:20

**Värin voimakkuus:** 3%

**Väri(t) ja sekoitusvärien suhde:**

Remazol Brilliant Blue BB 2%

Remazol Brilliant Red F 3 B 1%

**Värjäyslämpötila:** 60 C

**Apuaineet:**

Kalsinoitu sooda: 15g/l

Glaubersuola: 80g/l

(VA-kuiduille riittää pH-arvo, etik-  
kamäärää ei tarvitse merkitä)

### Resepti 2.

#### Reaktiivipainoväri

**Painopasta:** Reaktiivivärien

painopasta selluloosakuiduille (VM  
II: 152)

**Muuttujat:**

Höyrykiinnitykseen

Vesi 335ml/kg

Natriumbikarbonaatti 25g/kg

Alginaattipaksunnos CHT 10%

**Väri(t) ja sekoitusvärien suhde**

(VM II: 156):

Rem. Brilliant Blue BB 35/40 osaa

Rem. Brilliant Red F 3 B 5/40 osaa

**Värin voimakkuus:**

40g/kg 1:1

### Resepti 3.

#### Pigmenttipainoväri, sininen

**Painopasta:** Kuultopasta

**Väri ja värin voimakkuus:**

Imperon Blue K-B, 20g/kg 1:4

### Resepti 4.

#### Pigmenttipainoväri, vihreä

**Painopasta:** Kuultopasta

**Väri ja värin voimakkuus:**

Green K-G, 20g/kg 1:13

**Kuva kaaviosta.**

(Jos et ole käyttänyt kaaviota,  
niin ei kuvaa).

## Työprosessi:

- Päällemenovärjäys selluloosakuiduille (resepti 1.). Värjäyskäyrä: VM II: 134
- Viimeistysesut selluloosakuiduille. VM II: 135
- Kuivatus
- Paino kaaviolla. Reaktiivipainoväri (resepti 2.) 3 vetoa + 1 kuiva.
- Kuivatus
- Höyrykiinnitys
- Viimeistysesut selluloosakuiduille. VM II: 135/153
- Kuivatus
- Paino kaaviolla, kaksi eri painoväriä vapaasti värivaraan aseteltuna. Pigmenttipainovärit (resepti 3. ja 4.) 2 vetoa + 1 kuiva.

# ESIMERKKITIETOKORTTI 1:een liittyvät ERÄKOHTAISET ESIMERKKIRESEPTIT

Varsinaiseen tietokorttiin ei siis tarvitse näitä merkitä, mutta joitain saattavat auttaa ymmärtämään esimerkkietokortin yleistason reseptejä.

### Resepti 1.

#### Kattilavärjäys

**Eräkohtainen resepti:**

200g materiaalia

Värjäyslämpötila: 60 C

Liemen määrä: 4000 ml

Remazol Brilliant Blue BB: 4g

Remazol Brilliant Red F 3 B: 2g

Kalsinoitu sooda: 60g

Glaubersuola: 320g

### Resepti 2.

#### Reaktiivipainoväri

**Eräkohtainen resepti:**

100g painoväriä:

1,75g Remazol Brilliant Blue BB

0,25g Remazol Carmine RGB

98g painopastaa

### Resepti 3.

#### Pigmenttipainoväri, sininen

**Eräkohtainen resepti:**

100g painoväriä:

20g Imperon Blue K-B, 20g/kg (täysi väri)

80g Kuultopasta

### Resepti 4.

#### Pigmenttipainoväri, vihreä

**Eräkohtainen resepti:**

Silmämääräisesti sekoitettu:

Green K-G (20g/kg) 5g + 65g painopastaa.

## TIETOKORTTI ESIMERKKI 2.

Tietokortti sisältää valokuvan näytteestä, tiedon pohjamateriaalista, kaikki käytetyt reseptit sekä työprosessin kuvauksen.

**Boldatut = tieto täytyy löytyä**

*Kursiivi = esimerkki*

### Malliston nimi

### Oma nimesi

### Mallin (näytteen) nimi

#### Materiaali:

SE 100%

#### Tekniikat:

Kankaan maalaus reaktiiviväreillä

Kankaanpaino pigmenttiväreillä

Foliopainanta

### Resepti 1

#### A. Maalausväri, sininen

#### B. Maalausväri, violetti

**Maalausliemi:** Reaktiivivärien

maalausväri silkille

"Maalausväri II", jähmeä (VM II: 166)

#### Muuttujat:

Rapidoprint 5g/kg

Alginaatti CHT (jauheena) 20g

#### A. Väri(t) ja sekoitusvärien suhde:

Remazol Brilliant Blue BB

#### Väriin voimakkuus:

Remazol Brilliant Blue BB 20g/kg

1:1 tai Remazol Brilliant Blue BB

10g/kg

#### B. Väri(t), sekoitusvärien suhde ja väriin voimakkuus:

Rem. Brilliant Blue BB 35g/kg

Rem. Brilliant Red F 3 B 5g/kg

TAI

#### Väri(t) ja sekoitusvärien suhde

Rem. Brilliant Blue BB 35 osaa

Rem. Brilliant Red F 3 B 5 osaa

#### Väriin voimakkuus:

40g/kg

### Resepti 2.

#### Pigmenttipainoväri

#### Painopasta:

Kuultopasta 1/2 osaa

Peittopasta (Emotuotanto) 1/2 osaa

#### Väriin voimakkuus:

20g/kg 1:1

#### Sekoitusvärien suhde:

Imperon Violet K-B 10g/kg,

5/20 osaa

Imperon Yellow K-2G 20g/kg,

15/20 osaa

### Resepti 3.

#### Foliopainanta

Melting base,  
lämpöliimapasta

Värikuva näytteestä.

#### Kuva kaaviosta.

(Jos et ole käyttänyt kaaviota,  
niin ei kuvaa).

### Työprosessi:

1. Kankaan maalaaminen, sivellin ja tela (reseptit 1.)
2. Kuivatus
3. Höyrykiinnitys
4. Viimeistysesut silkille. VM II: 163
5. Kuivatus
6. Paino paperikaaviolla. Pigmenttipainoväri (resepti 2.)  
2 vetoa + 1 kuiva.
7. Kuivatus
6. Kuivakuumakiinnitys, kuumaprässi. 3 x 15 sek. 150 C
7. Melting base (resepti 3.), paino kaaviolla. 3 vetoa + 1 kuiva.
8. Kuivatus
9. Melting basen aktivointi, kuumaprässi 1 x 10 sek. 160 C
10. Annetaan jäähtyä
11. Folion asettelu
12. Folion kiinnitys, kuumaprässi 1 x 10 sek. 160 C
13. Annetaan jäähtyä
14. Ylimääräinen folio revitään pois.

## ESIMERKKITIETOKORTTI 2:een liittyvät ERÄKOHTAISET ESIMERKKIRESEPTIT

Varsinaiseen tietokorttiin ei siis tarvitse näitä merkitä, mutta joitain saattavat auttaa ymmärtämään esimerkkietokortin yleistason reseptejä.

### Resepti 1

#### A. Maalausväri, sininen

Eräkohtainen resepti:

Ensin tehty 100g maalausväriä:

2g Remazol Brilliant Blue BB

98g maalausliemi

Em. maalausväriä on laimennettu 1:1:

50g Remazol Brilliant Blue BB (20g/kg)

+ 50g maalauslientä

#### B. Maalausväri, violetti

Eräkohtainen resepti:

100g maalausväriä

3,5g Rem. Brilliant Blue BB

0,5g Rem. Brilliant Red F 3 B

96g maalausliemi

### Resepti 2.

#### Pigmenttipainoväri

Eräkohtainen resepti:

100g painoväriä

2,5g Imperon Violet K-B

7,5g Imperon Yellow K-2G

45g Kuultopasta

45g Peittopasta

### Resepti 3.

30g melting base